

رنگ و پوشش آب بند سطح سیمانی استخر بر پایه رزین های آکریلیک



خواص و اثرات

- عدم نفوذ پذیری و جذب آب
- چسبندگی عالی به سطوح زیر کار
- مناسب برای ماندگاری طولانی در محیط های آبی و مرتبط
- انعطاف پذیری و الاستیسیته بالا
- آسانی در اجرا روی سطح
- مناسب جهت تولید در رنگ های متنوع
- مقاومت سایشی بالا
- مناسب جهت پوشاندن و پر نمودن ترک ها

کاربردها

- مناسب جهت رنگ آمیزی جکوزی و سقف سونای بخار
- مناسب جهت رنگ آمیزی سطوح داخلی استخر
- قابلیت رنگ آمیزی آب نماهای بتونی و سنگی
- مناسب جهت رنگ آمیزی کلیه سازه های آبی
- رنگ آمیزی دریاچه های مصنوعی
- رنگ آمیزی سقف تأسیسات ساختمان
- رنگ آمیزی مجسمه های سیمانی و بتونی در همچواری آب

جدول مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت	عایق ویسکوز
رنگ	سفید آبی سپز
وزن مخصوص	gr/cm³ 1/4
زمان خشک شدن نهایی	۷ روز
زمان خشک شدن سطحی	۱/۵ تا ۳ ساعت

میزان مصرف

مقدار مصرف نانو رنگ استخری در هر متر مربع چقدر است؟

میزان مصرف نانو رنگ استخری ارتباط مستقیمی با سطح زیر کار و زبری و تخلخل سطح دارد. ولی در شرایط نرمال، هر کیلوگرم رنگ استخری قادر به پوشش ۳ الی ۴ متر مربع از سطح در یک لایه می باشد.

شرح

رنگ آمیزی استخرها و حوضچه های سیمانی از زمان های دور مورد توجه بوده است و همراه با پیشرفت تکنولوژی در ساخت رنگ های مخصوص، جهت رنگ آمیزی استخرها و حوضچه ها و جکوزی ها و آبنامها و سایر سازه های در مجاورت دائمی با آب این فرآیند تقویت شده و روز به روز بر کیفیت رنگ های تولیدی برای مصارف مشابه افزوده شده است. شرکت شیمیایی بتمن پلاست نیز از این قافله عقب نمانده و با فرمولاسیون ویرژه خود اقدام به تولید نانو رنگ استخری با قابلیت پوشش دهنده بالا و با قابلیت عایقکاری همزمان نموده است. نانو رنگ استخری بر اساس رزین های پایه آب تولید شده و قابلیت انحلال در آب را دارد.

این محصول بر پایه رزین های آکریلیک استایرین و مواد آب بند کننده و افزودنیهای خاص شیمیایی فرموله و تولید شده است و بعد از اجرا روی سطح، با پر نمودن ترک های زیر کار، پوششی یکپارچه با قابلیت عایق بودن توأم برای سطوحی که در مجاورت دائمی با آب و رطوبت هستند، تولید می کند.

نانو رنگ استخری عموماً به رنگ آبی تولید و ارائه می شود ولی با توجه به نظر کارفرما می تواند در رنگ های مختلف تولید و ارائه شود. این محصول با توجه به فناوری نانو بهبود و اصلاح شده است و مانع از تشکیل جلبک و خزه در سطح میگردد.

mekanizm aثر

نانو رنگ استخری پایه آب بر پایه رزین های آکریلیک استایرین و مواد ضد آب کننده و پیگمنت های رنگی خاص، تنظیم و تولید شده است و به منظور استفاده از درصد بالای رزین آکریلیک در ساختار خود، دارای قدرت چسبندگی بالایی به سطوح زیر آیند می باشد و در صورت اجرای صحیح، پایداری و پایایی مناسبی روی سطح خواهد داشت و در برابر فشارهای هیدرواستاتیکی آب نیز دارای مقاومت مناسب می باشد.



رنگ و پوشش آب بند سطح سیمانی استخر بر پایه رزین های آکریلیک

ایمنی

- این ماده جزء مواد سمی و خطرناک برای محیط زیست نمی باشد.
- در زمان اجرا از دستکش، عینک و لباس کار استفاده نمایید.
- در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
- در صورت برخورد با پوست یا چشم با آب شیرین فراوان شسته شود.
- این ماده آتش زا نیست.

نگهداری

- مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
- شرایط : دور از سرما و یخندهان، گرماب و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
- بهترین دمای نگهداری : +۰۱ الی +۰۳ درجه

بسته بندی

سطل ۱۰ کیلویی



روش مصرف

سطح زیر کار می باشد عاری از هرگونه آلودگی و چربی و گرد و غبار و ... باشد. در صورت وجود هرگونه آلودگی روی سطح ، توسط اعمال فشار آب (واتر جت) و یا سند بلاست نسبت به زدون سطح از آلودگی ها اقدام نمایید. بتن زیر کار حداقل باید به سن ۸۲ روزه رسیده باشد و کاملا خشک باشد.

در صورت وجود ترک های سطحی ، توسط ملات ترمیمی بتن ، نسبت به ترمیم ترک ها اقدام نمایید. چنانچه داخل جان بتن ، برای ساخت استخر از مواد آب بندی استفاده نشده است و یا استخر قدیمی می باشد و اطمینان نسبت به ضد آب بودن آن نداریم ، پیشنهاد می شود توسط آب بند کننده دو جزئی الاستومری ۰۰۰۲۷ نسبت به آب بندی سطح اقدام نمایید.

چنانچه احتمال نفوذ رطوبت به صورت فشار منفی، به داخل سازه وجود دارد ، با استفاده از ماده آب بندی نفوذگر کریستال ساز نسبت به آب بندی سطح اقدام نمایید.

پیشنهاد می شود برای حصول نتیجه مطلوب، یک لایه پرایمر آکریلیک روی سطح بتن اجرا شود. رنگ آمیزی به کمک رنگ استخری باید در دو لایه صورت گیرد.

برای اجرای لایه اول مجاز به افزودن میزان مشخصی آب به رنگ هستیم که البته باید توسط همزن برقی ترکیب شود .

ابزار اعمال رنگ روی سطح ، تعیین کننده حداکثر آب مجاز برای ترکیب با رنگ استخری می باشد. چنانچه قصد دارید به کمک رول نقاشی ، رنگ را اجرا نمایید ۰۱ تا ۰۵۱ درصد و در صورت اجرا توسط فرچه مجاز به افزودن ۰۵۱ تا ۰۲ درصد آب به رنگ استخری می باشد.

لایه دوم را بصورت خالص و در جهت برعکس لایه اول اجرا نمایید.

استخر یا سازه آبی را پس از خشک شدن کامل رنگ استخری روی سطح ، آبگیری نمایید.